

— Legura aluminijuma — 3 xxx serije — Al Mn

Oznake legura		Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V
Nemerički	Hemijski simboli											
EN AW-3002	EN AW-Al Mn0,2Mg0,1	0,08	0,10	0,15	0,05-0,25	0,05-0,20	-	-	0,05	0,03	-	
EN AW-3003	EN AW-Al Mn1Cu	0,6	0,7	0,05-0,20	1,0-1,5	-	-	-	0,10	-	-	
EN AW-3004	EN AW-Al Mn1Mg1	0,30	0,7	0,25	1,0-1,5	0,8-1,3	-	-	0,25	-	-	
EN AW-3005	EN AW-Al Mn1Mg0,5	0,6	0,7	0,30	1,0-1,5	0,20-0,6	0,10	-	0,25	0,10	-	
EN AW-3005A	EN AW-Al Mn1Mg0,5	0,7	0,8	0,30	1,0-1,5	0,20-0,6	0,10	-	0,40	0,10	-	
EN AW-3017	EN AW-Al Mn1Cu0,3	0,25	0,25-0,45	0,25-0,40	0,8-1,2	0,10	0,15	-	0,10	0,05	-	
EN AW-3102	EN AW-Al Mn0,2	0,40	0,7	0,10	0,05-0,40	-	-	-	0,30	0,10	-	
EN AW-3103	EN AW-Al Mn1	0,50	0,7	0,10	0,9-1,5	0,30	0,10	-	0,20	-	-	
EN AW-3103A	EN AW-Al Mn1	0,50	0,7	0,10	0,7-1,4	0,30	0,10	-	0,20	0,10	-	
EN AW-3104	EN AW-Al Mn1Mg1Cu	0,6	0,8	0,05-0,25	0,8-1,4	0,8-1,3	-	-	0,25	0,10	0,05	
EN AW-3105	EN AW-Al Mn0,5Mg0,5	0,6	0,7	0,30	0,30-0,8	0,20-0,8	0,20	-	0,40	0,10	-	
EN AW-3105A	EN AW-Al Mn0,5Mg0,5	0,6	0,7	0,30	0,30-0,8	0,20-0,8	0,20	-	0,25	0,10	-	
EN AW-3105B	EN AW-Al Mn0,6Mg0,5	0,7	0,9	0,30	0,30-0,9	0,20-0,8	0,20	-	0,50	0,10	-	
EN AW-3207	EN AW-Al Mn0,6	0,30	0,45	0,10	0,40-0,8	0,10	-	-	0,10	-	-	
EN AW-3207A	EN AW-Al Mn0,6	0,35	0,6	0,25	0,30-0,8	0,40	0,20	-	0,25	-	-	